REVAT® CAL ESTUCO

ESTUCO FINO
DE CAL
ACABADO
FRATASADO

DESCRIPCIÓN

REVAT CAL ESTUCO es un mortero fino a base de cal aérea, áridos seleccionados, resinas sintéticas y diferentes aditivos que proporcionan un acabado decorativo del edificio.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme UNE-EN 998 -1	**CR**
Producto en polvo	
Reacción al fuego	Euroclase A1
Producto en pasta	
Agua de amasado	40 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Producto endurecido	
Resistencia a compresión	CSI (0,4 - 2,5 N/mm^2)
Absorción de agua por capilaridad	W0
Adhesión	≥ 0,30 N/mm^2

REVAT CAL ESTUCO

APLICACIONES
Acabado decorativo, en base cal, para todo tipo de fachadas y paramentos interiores.

PROPIEDADES
Acabado altamente decorativo. Aplicación de muy fácil ejecución.

SOPORTE
Sobre morteros **PROPAM REVOC,** enfoscados de mortero tradicional, hormigón, pinturas en buen estado, yeso, cartón yeso.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.

MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1. El enfoscado previo puede hacerse con **PROPAM REVOC** o **REVAT CAL BASE,** que ofrece un soporte regular, resistente e impermeable.
2. En caso de aplicarse sobre hormigón liso, éste deberá estar totalmente limpio de restos de desencofrante.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar **REVAT CAL ESTUCO** con un 40% de agua limpia (10 litros de agua por saco de 25 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos y que sea untuosa al tacto.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua para evitar cambios de tonalidad.

APLICACIÓN
1. Extender la masa de **REVAT CAL ESTUCO** con la ayuda de una llana en un espesor de 2 a 4 mm.
2. Los despieces o juntas de trabajo pueden delimitarse con cinta adhesiva de pintor.
3. El acabado se obtiene al fratasar el material aplicado con una llana de esponja fina y suave.

PRECAUCIONES
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
- No aplicar en zonas sumergidas en agua.
- Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
- Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de **REVAT CAL ESTUCO** es de 3 - 4 kg/m^2.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: blanco - salmón - verde - crema - gris - rojo - beige - azul - piedra.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2012.